




























Alliages / Legierungen / Alloys

Luxury + Industry

Titre Feingehalt Finesse	Couleur Farbe Color	Métaux fines / Alliages Feinmetalle / Legierungen Fine metals / Alloys	N° d'alliage CoC CoC Legierung Nr. CoC Alloy No.	N° d'alliage Legierung Nr. Alloy No.	Mode d'emploi Verarbeitungshinweis Instruction for use		Domaine d'applications Anwendungsspektrum Application domain		Propriétés physiques Physikalische Eigenschaften Physical properties		Propriétés mécaniques Mechanische Eigenschaften Mechanical properties			Composition % Zusammensetzung % Composition %					Divers Sonstiges Divers
					Façonnable Verformbar Shapable	Usinable Zerspanbar Machinable	Industrie horlogère et joaillière Uhren- und Schmuckindustrie Watch and jewellery industry	Médical / Electronique Medical / Elektronisch Medical / Electronique	Densité Dichte Density	Module d'élasticité Elastizitätsmodul Youngs modulus	Dureté HV5 / Härte HV5 / Hardness HV5	mou weich soft	écroui 75% kv 75% cold worked 75%	durci ausgehärtet hardened	Au	Pt	Pd	Ag	
Or / Gold / Gold																			
24 ct		Au999.9	1454	201	✓✓✓	✓	✓	ASTM B 562-95	19.3 g/cm ³	79 GPa	20	65	–	100					
		Au975 Cu25	762		✓✓✓	✓	✓		18.6 g/cm ³	75 GPa	65	115	–	98			3		
		Au925 Pd75	639		✓✓	✓	✓		18.4 g/cm ³	90 GPa	50	105	–	93	8				
22 ct		Au916 Cu70	1495	713	✓✓✓	✓	✓		17.6 g/cm ³	89 GPa	90	165	–	92		1	7		
22 ct		Au916 Cu80	1494	702	✓✓✓	✓	✓		17.4 g/cm ³	90 GPa	95	175	–	92			8		
21.6 ct		Au900 Cu55		1097	✓✓✓	✓	✓		17.5 g/cm ³	85 GPa	75	175	–	90		5	5		
21 ct		Au875 Ag 60	1059		✓✓	✓	✓		17.0 g/cm ³	80 GPa	90	180	–	88		6	5		
18 ct		Au750 Pd120	719		✓✓✓	✓	✓		15.9 g/cm ³	110 GPa	125	250	–	75	12	4	9		
18 ct		Au750 Pd125	954		✓✓	✓	✓		15.8 g/cm ³	115 GPa	130	195	–	75	12	3	9		
18 ct		Au750 Pd130	808		✓	✓	✓		15.8 g/cm ³	93 GPa	155	260	220	75	13		10		
18 ct		Au750 Pd131 (Ni)	1508		✓	✓	✓		15.3 g/cm ³				–	75	13	0.3			
18 ct		Au750 Pd150	183		✓✓✓	✓	✓		16.2 g/cm ³	110 GPa	115	215	–	75	15	4	6		
18 ct		Au750 Pd210	979		✓	✓	✓		16.6 g/cm ³	103 GPa	110	225	185	75	21				
18 ct	2N	Au750 Ag160	177		✓✓✓	✓	✓		15.5 g/cm ³	91 GPa	130	230	–	75		16	9		
18 ct	3N	Au750 Ag130	196	1514	✓✓✓	✓	✓		15.4 g/cm ³	94 GPa	150	250	225	75		13	12		
18 ct	4N	Au750 Cu160	178		✓✓	✓	✓		15.2 g/cm ³	94 GPa	160	265	270	75		9	16		
18 ct	5N	Au750 Cu200	181	1513	✓✓	✓	✓		15.0 g/cm ³	98 GPa	185	270	300	75		5	20		
18 ct		Au750 Cu240 Rouge+	1506	1515	✓✓	✓	✓		15.0 g/cm ³	110 GPa	< 210	280	305	75	0.5		0.5	24	
Platine / Platin / Platinum																			
		Pt999.9	686		✓✓		✓	ASTM B561-94	21.4 g/cm ³	17 GPa	40	75	–		100				
		Pt999.5	1455	199	✓✓✓		✓	ASTM B 561-94	21.4 g/cm ³	155 GPa	60	110	–		100				
		Pt950 Ru35	1471	791	✓	✓	✓		20.4 g/cm ³	190 GPa	160	265	–	95			✓		
		Pt950 Ru50	1456	706	✓✓✓	✓	✓		20.6 g/cm ³	177 GPa	130	230	–	95			✓		
		Pt950 Ru40 Platine+	1488	1242	✓✓✓	✓	✓		20.6 g/cm ³	190 GPa	150	245	–	95					
		Pt900 Ir10		213	✓✓✓	✓	✓	ASTM B684 / B684M	21.6 g/cm ³	160 GPa	100	> 180	–	90			✓		
		Pt900 Ir100 h		1231	✓✓✓			ASTM B684 / B684M					–						
		Pt800 Ir20		214	✓✓✓	✓	✓	✓	21.8 g/cm ³	180 GPa	185	> 250	–	80			✓		
		Pt770 Co230 Platibalt		1233	✓	✓	✓	✓	15.7 g/cm ³	230 GPa	225	430	–	77			✓		
Palladium																			
		Pd999		198	✓✓✓			ASTM B 589-94	12.0 g/cm ³	120 GPa	55	120	–		100				
		Pd950 Ir5		634		✓	✓		12.3 g/cm ³				–		95		✓		
		Pd950RuGa		1408			✓		11.8 g/cm ³	130 GPa	145	200	–				✓		
		Isocont 30		219			✓		10.9 g/cm ³	117 GPa	220	340	–	10	10	35	30	13	
		Isocont 2		221			✓		10.8 g/cm ³	113 GPa	150	–	–	1	1	44	39	14	
		Iso+ 08		1369	✓		✓		10.5 g/cm ³	100 GPa	> 250	480	–			41	38	20	
Argent / Silber / Silver																			
		Ag999.9		200	✓✓✓			ASTM B413-97A	10.5 g/cm ³	82 GPa	25	80	–				100		
		Ag999		684	✓✓✓				10.5 g/cm ³	82 GPa	25	80	–				100		
		Ag972 Sterling+		1264					10.4 g/cm ³	80 GPa	60	135	–				97.2		
		Ag925 Cu80		239	✓✓✓				10.3 g/cm ³	80 GPa	70	155	–				93	8	
		Ag800 Cu 200		240 / 1084	✓✓✓		✓		10.1 g/cm ³	85 GPa	90	155	–				80	20	
		Ag540		283					10.5 g/cm ³				–						

	jaune
	gelb
	yellow
	jaune claire
	hellgelb
	brighth yellow
	jaune pâle
	blassgelb
	pale yellow
	blanc
	weiss
	white
	gris
	grau
	grey
	gris
	grau
	grey
	rosé
	rosa
	pink
	rouge
	rot
	red
	rouge foncé
	dunkelrot
	dark red

Cette liste contient seulement les alliages usuels. Alliages spéciaux disponibles sur demande.

Hier sind nur die gängigsten Legierungen aufgeführt. Suchen Sie eine andere Zusammensetzung, kontaktieren Sie uns.

This list contains only the most standard alloys. If you are looking for a different composition, please contact us.